

RUBBY HANDSCHOEN

Zwarte beschermingshandschoenen van natuurlatex

INDUSTRIEEL GEBRUIK

01 KENMERKEN

MATERIAAL	Hoogwaardige natuurlatex, zwart
BUITENKANT	Versterkte handpalm en vingers; gechloreerd antislippoppervlak
BINNENKANT	Katoenflocklaag

02 MATEN EN REFERENTIES

Maat	Referentie
S / Small	426005
M / Medium	427002
L / Large	428009
XL / X-large	429006



03 VERPAKKING

1 paar per zakje • 10 paar per neutraal zakje • 5 × 10 paar per karton

Ref.	EAN / paar	EAN / karton	Karton (cm)	Per rij	Euro-pallet
426005	5410616426005	15410616426002	38 × 39 × 15	300	3 600
427002	5410616427002	15410616427009	38 × 39 × 15	300	3 600
428009	5410616428009	15410616428006	38 × 39 × 15	300	3 600
429006	5410616429006	15410616429003	38 × 39 × 15	300	3 600

Douanecode: 40151900

04 VERMELDE NORMEN EN TESTRESULTATEN

CE categorie II (volgens de bronfiche) • EN 388: 2020 (slijtage 2, snijweerstand 0, scheurweerstand 2, perforatie 0).

Vermeld voor de productie: ISO 9001:2000 en ISO 14000. Gedetailleerde chemische testresultaten op pagina 2.

BESCHERMINGSPRESTATIES

Resultaten overgenomen uit de aangeleverde leveranciersfiche; klassen en degradatie volgens de vermelde testen.

05 CHEMISCHE BESTENDIGHEID - EN ISO 374-1:2016 TYPE A

Code	Stof	Klasse	EN 374-4:2013
A	Methanol	2	−6,3 %
K	Natriumhydroxide 40 %	6	−3,0 %
L	Zwavelzuur 96 %	4	27,6 %
M	Salpeterzuur 65 %	6	10,3 %
N	Azijnzuur 99 %	2	19,9 %
O	Ammoniumhydroxide 25 %	1	−25,4 %
P	Waterstofperoxide 30 %	6	6,4 %
S	Fluorwaterstofzuur 40 %	6	X
T	Formaldehyde 37 %	6	−9,2 %

De waarde « X » is letterlijk overgenomen uit de bron; voor fluorwaterstofzuur is geen numerieke degradatiewaarde vermeld.

06 BIOLOGISCHE BESCHERMING - EN ISO 374-5:2016

Test	Resultaat
Bacteriën en schimmels	Geslaagd (Pass)
Virussen	N/A volgens bron

07 BESCHERMINGSKLASSEN

Klasse 1: 10 min • Klasse 2: 30 min • Klasse 3: 60 min

Klasse 4: 120 min • Klasse 5: 240 min • Klasse 6: 480 min

Natuurlatex: controleer voor gebruik de geschiktheid, productmarkeringen en instructies van de fabrikant.

GIDS CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Originele Engelstalige tabel met degradatie- en permeatiegegevens uit de aangeleverde fiche; raadpleeg samen met pagina 2.

CHEMICAL RESISTANCE GUIDE

DEGRADATION & PERMEATION TEST DATA

CHEMICAL	HD-27			
	EN 374 Class Index	Avg. BTT/Min	Avg. Max Detectable Prmt rate / $\mu\text{g} / \text{cm}^2 \cdot \text{Min}$	Avg. Degrd. Rate
1. Acetaldehyde, 99.5%	0	<3	655	F
2. Acetic Acid, 100%	2	54	15	G
3. Acetone, 99.5%	1	10	64	G
4. Acetonitrile, 99%	1	25	6.9	P
5. Ammonium Hydroxide, 28-30%	1	30	1.3	E
6. Aniline, 99%	2	54	13	E
7. Benzaldehyde, 99.5%	1	20	59.5	NR
8. Butyl Cellosolve, 99%	1	30	660*	G
9. Cellosolve Acetate, 99+%	1	23	61	F
10. Citric Acid, 10%	6	>480	<0.016	E
11. Cyclohexanol, 98%	4	156	3	E
12. Diacetone Alcohol, 99%	2	57	185	E
13. 1,4-Dioxane, 99.9%	1	23	50	P
14. Dimethyl Acetamide, 99+%	2	60	103	G
15. Epichlorohydrin, 99+%	1	14	311	G
16. Ethyl Acetate, 99+%	0	6	101	NR
17. Ethyl Ether, 99+%	0	<3	*	NR
18. Ethyl Glycol Ether, 99%	2	42	32.5	E
19. Furfural, 99%	1	21	*	E
20. Hydrofluoric Acid, 48%	6	>480	<0.082	E
21. Hydroquinone, Sat	6	>480	<0.03	E
22. Iso-Octane, 99%	1	23	60	NR
23. Isopropyl Alcohol, 99%	2	58	4.6	E
24. Methylamine, 40%	2	38	60.4	E
25. Methyl Ethyl Ketone, 99%	0	6	*	F
26. N-Methyl-2-Pyrrolidone, 99%	3	67	8.7*	E
27. Nitrobenzene, 99%	1	12	71*	NR
28. Nitropropane, 95.5%	1	17	61	G
29. Phenol, 90%	3	82	20	E
30. Pyridine, 99%	0	9	*	NR
31. Toluene, 99+%	0	3	+	NR

• Catastrophic Breakthrough.
 Avg. Average.
 BTT Breakthrough Time.
 Prmt Permeation.
 Degrd. Degradation.
 EN 374 Class European Classification.
 Min Minutes.
 * These rates may be artificially lower due to detector saturation.
 + No rate available due to detector overload, or beyond range of standard curve.

En 374 Class	Permeation Time (Minutes)
0	<10 min.
1	>10 min.
2	>30 min.
3	>60 min.
4	>120 min.
5	>240 min.
6	>480 min.

KEY TO DEGRADATION RATING

% Weight Change (Gain)	Degradation Rating
0 to 10	Excellent E
11 to 20	Good G
21 to 30	Fair F
31 to 50, or small loss	Poor P
Above 50	Not Recommended NR

*NR - Avoid use of the gloves with this chemical