

GANT RUBBY

Gant de protection en latex naturel noir

USAGE INDUSTRIEL

01 CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	Latex naturel de haute qualité, noir
EXTÉRIEUR	Paume et doigts renforcés ; surface antidérapante chlorinée
INTÉRIEUR	Flocage coton

02 TAILLES ET RÉFÉRENCES

Taille	Référence
S / Small	426005
M / Medium	427002
L / Large	428009
XL / X-large	429006



03 CONDITIONNEMENT

1 paire sous sachet • 10 paires par sachet neutre • 5 x 10 paires par carton

Réf.	EAN / paire	EAN / carton	Carton (cm)	Par rangée	Pal. EUR
426005	5410616426005	15410616426002	38 x 39 x 15	300	3 600
427002	5410616427002	15410616427009	38 x 39 x 15	300	3 600
428009	5410616428009	15410616428006	38 x 39 x 15	300	3 600
429006	5410616429006	15410616429003	38 x 39 x 15	300	3 600

Code douanier : 40151900

04 NORMES ET ESSAIS DÉCLARÉS

CE catégorie II (selon la fiche source) • EN 388 : 2020 (abrasion 2, coupe 0, déchirure 2, perforation 0).

Production indiquée : ISO 9001:2000 et ISO 14000. Résultats détaillés des essais chimiques en page 2.

PERFORMANCES DE PROTECTION

Résultats transcrits de la fiche fournisseur fournie ; classes et dégradation selon les essais indiqués.

05 RÉSISTANCE CHIMIQUE - EN ISO 374-1:2016 TYPE A

Code	Substance	Classe	EN 374-4:2013
A	Méthanol	2	−6,3 %
K	Hydroxyde de sodium 40 %	6	−3,0 %
L	Acide sulfurique 96 %	4	27,6 %
M	Acide nitrique 65 %	6	10,3 %
N	Acide acétique 99 %	2	19,9 %
O	Hydroxyde d'ammonium 25 %	1	−25,4 %
P	Peroxyde d'hydrogène 30 %	6	6,4 %
S	Acide fluorhydrique 40 %	6	X
T	Formaldéhyde 37 %	6	−9,2 %

« X » est indiqué tel quel dans le document source ; aucune valeur chiffrée de dégradation n'y est fournie pour l'acide fluorhydrique.

06 PROTECTION BIOLOGIQUE - EN ISO 374-5:2016

Essai	Résultat
Bactéries et champignons	Conforme (Pass)
Virus	N/A selon la source

07 CLASSES DE RÉSISTANCE

Classe 1 : 10 min • Classe 2 : 30 min • Classe 3 : 60 min

Classe 4 : 120 min • Classe 5 : 240 min • Classe 6 : 480 min

Latex naturel : vérifier l'adéquation à l'usage, les marquages du produit et les consignes du fabricant avant emploi.

GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Tableau de dégradation et de perméation reproduit à partir de la fiche transmise, pour consultation avec les résultats de la page 2.

CHEMICAL RESISTANCE GUIDE

DEGRADATION & PERMEATION TEST DATA

CHEMICAL	HD-27			
	EN 374 Class Index	Avg. BTT/Min	Avg. Max Detectable Prmt rate / $\mu\text{g} / \text{cm}^2 \cdot \text{Min}$	Avg. Degr. Rate
1. Acetaldehyde, 99.5%	0	<3	655	F
2. Acetic Acid, 100%	2	54	15	G
3. Acetone, 99.5%	1	10	64	G
4. Acetonitrile, 99%	1	25	6.9	P
5. Ammonium Hydroxide, 28-30%	1	30	1.3	E
6. Aniline, 99%	2	54	13	E
7. Benzaldehyde, 99.5%	1	20	59.5	NR
8. Butyl Cellosolve, 99%	1	30	660*	G
9. Cellosolve Acetate, 99+%	1	23	61	F
10. Citric Acid, 10%	6	>480	<0.016	E
11. Cyclohexanol, 98%	4	156	3	E
12. Diacetone Alcohol, 99%	2	57	185	E
13. 1,4-Dioxane, 99.9%	1	23	50	P
14. Dimethyl Acetamide, 99+%	2	60	103	G
15. Epichlorohydrin, 99+%	1	14	311	G
16. Ethyl Acetate, 99+%	0	6	101	NR
17. Ethyl Ether, 99+%	0	<3	*	NR
18. Ethyl Glycol Ether, 99%	2	42	32.5	E
19. Furfural, 99%	1	21	*	E
20. Hydrofluoric Acid, 48%	6	>480	<0.082	E
21. Hydroquinone, Sat	6	>480	<0.03	E
22. Iso-Octane, 99%	1	23	60	NR
23. Isopropyl Alcohol, 99%	2	58	4.6	E
24. Methylamine, 40%	2	38	60.4	E
25. Methyl Ethyl Ketone, 99%	0	6	*	F
26. N-Methyl-2-Pyrrolidone, 99%	3	67	8.7*	E
27. Nitrobenzene, 99%	1	12	71*	NR
28. Nitropropane, 95.5%	1	17	61	G
29. Phenol, 90%	3	82	20	E
30. Pyridine, 99%	0	9	*	NR
31. Toluene, 99+%	0	3	+	NR

• Catastrophic Breakthrough.
 Avg. Average.
 BTT Breakthrough Time.
 Prmt Permeation.
 Degr. Degradation.
 EN 374 Class European Classification.
 Min Minutes.
 * These rates may be artificially lower due to detector saturation.
 + No rate available due to detector overload, or beyond range of standard curve.

En 374 Class	Permeation Time (Minutes)
0	<10 min.
1	>10 min.
2	>30 min.
3	>60 min.
4	>120 min.
5	>240 min.
6	>480 min.

KEY TO DEGRADATION RATING

% Weight Change (Gain)	Degradation Rating
0 to 10	Excellent E
11 to 20	Good G
21 to 30	Fair F
31 to 50, or small loss	Poor P
Above 50	Not Recommended NR

*NR - Avoid use of the gloves with this chemical